ID Naturals Glue-Down 55

Dane techniczne

Klasyfikacja	Norma	Wartość Tarkett
Typ produktu wg ISO	EN ISO 10582	Heterogeniczne wykładziny podłogowe z PCW
Klasyfikacja mieszkaniowa	EN ISO 10874	23 Intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja obiektowa	EN ISO 10874	33 Intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja przemysłowa	EN ISO 10874	42 Średnie natężenie ruchu
Gwarancja obiektowa (w latach)		10 lat
Gwarancja mieszkaniowa (w latach)		20 lat
Opis	**Norma**	**Wartość Tarkett**
Grubość całkowita	EN ISO 24346	2,50 mm
Grubość warstwy użytkowej	EN ISO 24340	0,55 mm
Waga całkowita	EN ISO 23997	3850 g/m²
Zawartość spoiwa	EN ISO 10582	Type I
Zabezpieczenie powierzchni		TEKTANIUM ®
Fazowanie krawędzi		Nie 4 stronne
Instalacja		Klejona
Właściwości techniczne zgodne z oznakowaniem CE (EN 14041)	**Norma**	**Wartość Tarkett**
Deklaracja właściwości użytkowych	EN 14041	0132-0103-DoP-2026-04
Dane techniczne	**Norma**	**Wartość Tarkett**
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Zwijanie pod wpływem ciepła	EN ISO 23999	≤ |2| mm
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-1	Bfl-s1
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	≤ 0.05 mm
Odziaływanie nóżek mebli	EN ISO 16581	Brak uszkodzeń
Oddziaływanie kółek krzeseł	EN ISO 4918	Brak uszkodzeń
Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych - ΔLw	EN ISO 717-2	3 dB
Poprawa akustyki	NF S31-074	Klasa C (≤ 85 dB)
Przewodzenie cieplne	EN ISO 10456	0,02 m²•K/W
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	≥ 6
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	Odporne
Antypoślizgowość	EN 16165 Annex B	R10
Antypoślizgowość (EN 13893)	EN 13893	Klasa DS (μ ≥ 0,30)
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	Antystatyczne (≤ 2 kV)
Ogrzewanie podłogowe		Tak (max. 27°C)
Aspekt środowiskowy, jakość powietrza w pomieszczeniu	**Norma**	**Wartość Tarkett**
Nadaje się do recyklingu		Tak - ścinki poinstalacyjne i materiały poużytkowe w ramach ReStart® (ISO 14021)
Całkowita zawartość recyklatu	ISO 14021	36,1 %
Ślad Węglowy (Cradle-to-Gate, EPD Moduły A1-A3)		3,69 kg CO_2e /m²
Ślad Węglowy (EPD Moduły A-D)		3,02 kg CO_2e /m²
Wolne od ftalanów		100% produkcja wolna od ftalanów
Emisja LZO po 28 dniach	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m³)
Emisja formaldehydu		E1
Oświadczenie o wpływie materiałów na zdrowie		Dostępne
Francuski certyfikat emisji LZO		A+

Wzory i wymiary	
Panel	Panel 600 x 120mm - 50 Panele=3,6 m²/op - 60 op/paleta Panel 750 x 150mm - 32 Panele=3,6 m²/op - 49 op/paleta Panel 1200 x 200mm - 15 Panele=3,6 m²/op - 60 op/paleta Panel 250 x 1500 mm - 10 Panele=3,75 m²/op - 60 op/paleta Plank 1500x200mm - 12 Panele=3,6 m²/op - 60 op/paleta
Płytka	Płytka 666 x 666 mm - 8 Płytki=3,55 m²/op - 46 op/paleta Płytka 500 x 1000 mm - 7 Płytki=3,5 m²/op - 56 op/paleta
Dostępne wzory	56










Powyższe informacje podlegają modyfikacjom w celu dalszej poprawy (09/07/2026). Zgodnie z europejskim rozporządzeniem nr 305/2011 dotyczącym oznakowania CE, deklaracje właściwości użytkowych są dostępne na naszej stronie internetowej www.tarkett.com. Należy przestrzegać instrukcji Tarkett dotyczących instalacji, czyszczenia i konserwacji. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem Tarkett.