

ModularT 7

Dane techniczne

Klasyfikacja	Norma	Wartość Tarkett
Typ produktu wg ISO	EN ISO 10582	Heterogeniczne wykładziny podłogowe z PCW
Klasyfikacja mieszkaniowa	EN ISO 10874	23 Intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja obiektowa	EN ISO 10874	34 Bardzo intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja przemysłowa	EN ISO 10874	43 Intensywne natężenie ruchu
Opis	Norma	Wartość Tarkett
Grubość całkowita	EN ISO 24346	2,50 mm
Grubość warstwy użytkowej	EN ISO 24340	0,70 mm
Waga całkowita	EN ISO 23997	3200 g/m ²
Zawartość spoiwa	EN ISO 10582	Typ I
Zabezpieczenie powierzchni		X-treme
Fazowanie krawędzi		4 Głęboka faza
Instalacja		Klejona
Właściwości techniczne zgodne z oznakowaniem CE (EN 14041)	Norma	Wartość Tarkett
Deklaracja właściwości użytkowych	EN 14041	2701-0060-DOP-2019-12
Dane techniczne	Norma	Wartość Tarkett
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	Średnia zmierzona wartość : ≤ 0.10 %
Zwijanie pod wpływem ciepła	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-1	Bfl-s1
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Oddziaływanie nóżek mebli	EN ISO 16581	Brak uszkodzeń
Oddziaływanie kółek krzesel	EN ISO 4918	Brak uszkodzeń
Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych - ΔLw	EN ISO 717-2	6 dB
Antypoślizgowość	DIN 51130	R9 - wzory betonowe/ R10 - wzory drewniane
Przewodzenie ciepłe	EN ISO 10456	≤ 0,03 m ² •K/W
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	≥ 7
Antypoślizgowość	EN 13893	Klasa DS (μ ≥ 0,30)
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	Antystatyczne (≤ 2 kV)
Ogrzewanie podłogowe		Tak (max. 27°C)
Aspekt środowiskowy, jakość powietrza w pomieszczeniu	Norma	Wartość Tarkett
Nadaje się do recyklingu		Tak
Wolne od ftalanów		100% produkcja wolna od ftalanów
Wzory i wymiary		
Panel	Panel 1000 x 160mm - 27 Panele=4,32 m ² /op - 60 op/paleta Panel 1200 x 200mm - 18 Panele=4,32 m ² /op - 60 op/paleta Panel 2000 x 180mm - 12 Panele=4,32 m ² /op - 60 op/paleta	
Płytki	Płytki 485 x 485mm - 18 Płytki=4,234 m ² /op - 60 op/paleta Płytki 665x665mm - 10 Płytki=4,422 m ² /op - 60 op/paleta Płytki 500 x 1000 mm - 8 Płytki=4 m ² /op - 70 op/paleta	
Dostępne wzory	50	



Powyższe informacje podlegają modyfikacjom w celu dalszej poprawy (09/02/2024). Zgodnie z europejskim rozporządzeniem nr 305/2011 dotyczącym oznakowania CE, deklaracje właściwości użytkowych są dostępne na naszej stronie internetowej www.tarkett.com. Należy przestrzegać instrukcji Tarkett dotyczących instalacji, czyszczenia i konserwacji. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem Tarkett.