

Polimerowy grunt systemowy pod parkiety

UZIN PE 390

Szybkoschnący, polimerowy grunt systemowy pod podłogi drewniane

GŁÓWNY OBSZAR STOSOWANIA:

- Pod wszystkie kleje UZIN na bazie żywic reaktywnych do podłóg wielowarstwowych, przemysłowych, parkietu litego do 8 mm

NADAJE SIĘ NA / DO:

- jastrychy cementowe
- jastrychy anhydrytowe/ płynne jastrychy anhydrytowe
- podłogi z wodnym ogrzewaniem podłogowym
- w warunkach dużego obciążenia w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych



ZALETY PRODUKTU/ WŁAŚCIWOŚCI:

UZIN PE 390 jest polimerowym systemowym środkiem gruntującym o bardzo dobrej penetracji podłoża. Ten innowacyjny środek gruntujący w połączeniu z klejami do parkietów na bazie żywic reaktywnych UZIN zapewnia niezawodną przyczepność pomiędzy podkładem a klejem. Do stosowania wewnątrz.

- produkt gotowy do użycia
- łatwa aplikacja
- szybkoschnący
- odporny na środki zmiękczające



DANE TECHNICZNE:

Forma opakowania	Opakowanie z tworzywa sztucznego
Wielkość opakowania	10 kg
Magazynowanie	12 miesięcy
Kolor w stanie mokrym	czerwony
Kolor w stanie suchym	czerwony
Zużycie	100-150 g/m ²
Czas schnięcia	ok. 60 minut*
Min. temp. stosowania	15 °C na podłożu

*W temperaturze 20 °C i wilgotności względnej powietrza 65 %. Patrz tabela stosowania.



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże musi być równe, mocne, nośne, suche, bez spękań, czyste i wolne od substancji mogących zmniejszać przyczepność (np. zabrudzenia, oleje, tłuszcze). Jastrychy cementowe należy przeszlifować i starannie odkurzyć. Podłoże należy sprawdzić w oparciu o obowiązujące normy i w razie stwierdzenia niezgodności należy zgłosić zastrzeżenia.

Warstwy niestabilne lub zmniejszające przyczepność (np. środki antyadhezyjne, odspojone pozostałości klejów, mas szpachlowych, wykładzin, lub farb) należy usunąć np. poprzez szcztokowanie, szlifowanie, frezowanie lub śrutowanie. Odspojone fragmenty oraz pył muszą zostać dokładnie odkurzone. Naniesiony środek gruntujący pozostawić do wyschnięcia. Gładzone jastrychy należy frezować lub delikatnie śrutować.

Należy stosować się do uwag zamieszczonych w kartach technicznych użytych produktów.

SPOSÓB STOSOWANIA:

1. Przed użyciem odczekać aż temperatura produktu w opakowaniu zrówna się z temperaturą pomieszczenia, a następnie mocno wstrząsnąć.
2. Grunt nakładać na podłoże równomiernie obficie na całej powierzchni, tak żeby wypełnił pory, wałkiem nylonowo-pluszowym UZIN. Unikać tworzenia się kałuż.
3. Narzędzia myć w wodzie bezpośrednio po użyciu.

Podłoże / zastosowanie	Zużycie	Czas schnięcia
jastrych cementowy, jastrych z siarczanu wapnia / płynny jastrych na bazie siarczanu wapnia	100 - 150 g/m ²	ok 60 minut*

* Przy 20°C i wilgotności względnej 65%.

WAŻNE WSKAZÓWKI:

- ▶ Oryginalnie zapakowany produkt może być przechowywany w umiarkowanie chłodnym pomieszczeniu przez 12 miesięcy. Rozpoczęte opakowania należy szczelnie zamknąć i możliwie szybko zużyć ich zawartość. Przed użyciem odczekać, aż temperatura środka gruntującego osiągnie temperaturę pomieszczenia.
- ▶ Najlepsze warunki do stosowania to: temperatura 15-25°C, temperatura podłoża powyżej 15°C i wilgotność względna powietrza poniżej 65%. Niskie temperatury i wysoka wilgotność powietrza wydłużają, natomiast wysokie temperatury i niska wilgotność powietrza skracają czas schnięcia.
- ▶ Podczas stosowania środka gruntującego należy w razie potrzeby odpowiednio zabezpieczyć obszary listew przypodłogowych oraz odrzwi, które widoczne będą po ułożeniu okładziny podłogowej.
- ▶ Możliwa jest obróbka stabilną masą naprawczą, taką jak np. UZIN NC 182.

- ▶ Należy stosować się do ogólnie uznanych zasad dotyczących metod i technik układania wykładzin podłogowych oraz przestrzegać obowiązujących w danym kraju norm (np. EN, DIN, VOB, OE, SIA, itp.). Obowiązujące lub zalecane do szczególnego przestrzegania są m.in. następujące normy i instrukcje:
 - DIN 18 356 „Roboty przy układaniu parkietów”, Ö-Norm B 2218
 - Instrukcja TKB „Ocena i przygotowanie podłoża pod układanie wykładzin i parkietów”
 - Instrukcja BEB „Ocena i przygotowanie podłoża”
 - Instrukcja Centralnego Stowarzyszenia Niemieckiego Rzemiosła Budowlanego (ZDB) „Elastyczne wykładziny podłogowe, tekstylne wykładziny podłogowe oraz parkiety na konstrukcjach podłóg z ogrzewaniem podłogowym”

ZNAKI JAKOŚCI & ZNAKI EKOLOGICZNE

- ▶ Nie zawiera rozpuszczalników
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo nieskoemisyjny
- ▶ DE-UZ 113 / Przyjazny dla środowiska o bardzo niskiej emisyjności

SKŁAD:

Dyspersje polimerów, konserwanty, dodatki i woda.

BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Nie zawiera rozpuszczalników. Podczas stosowania zasadniczo zaleca się stosowanie kremów ochronnych do rąk i wietrzenie pomieszczeń roboczych. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podczas stosowania/schnięcia zapewnić gruntowne wietrzenie! Podczas stosowania produktu nie jeść, nie pić i nie palić. W przypadku zanieczyszczenia oczu lub skóry natychmiast przemyć je dużą ilością wody. Nie wylewać do kanalizacji, zbiorników wodnych ani gruntu. Narzędzia myć wodą z mydłem bezpośrednio po użyciu. Po wyschnięciu ekologicznie i fizjologicznie nieszkodliwy. Podstawowe wymagania dotyczące najlepszej możliwej jakości powietrza w pomieszczeniach po posadźce to standardowe warunki układania i dobrze wysuszone podłoża, podkłady i wypełniacze. Produkt zawiera izotiazolinon. Informacje dla alergików pod numerem +49 731 4097-0.

USUWANIE ODPADÓW:

Zbierz pozostałości produktu w miarę możliwości i je zużyj. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Dokładnie opróżnione opakowania z tworzywa sztucznego można poddać recyklingowi. Opakowania z płynną zawartością preparatu oraz zgromadzone płynne resztki są odpadem specjalnym. Opakowania z resztkami produktu, który uległ utwardzeniu, są odpadem budowlanym.