TOPAZ 70

Dane techniczne

Klasyfikacja	Norma	Wartość Tarkett
Typ produktu wg ISO	EN ISO 11638	Heterogeniczne podłogi z poli(chlorku winylu) na piance
Klasyfikacja obiektowa	ISO 10874	34 Bardzo intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja przemysłowa	ISO 10874	43 Intensywne natężenie ruchu
Zawartość spoiwa	EN ISO 11638	Typ I
Opis	**Norma**	**Wartość Tarkett**
Grubość całkowita	ISO 24346	2,50 mm
Waga całkowita	ISO 23997	2900 g/m²
Grubość warstwy użytkowej	ISO 24340	0,70 mm
Zabezpieczenie powierzchni		TopClean
Właściwości techniczne zgodne z oznakowaniem CE (EN 14041)	**Norma**	**Wartość Tarkett**
Deklaracja właściwości użytkowych	EN 14041	0132-0022-DoP-2023-01
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-1	Bfl -s1 przy ułożeniu na klej na podłożu A1fl i/lub A2fl Cf1 -s1 - przy ułożeniu na klej na podłożu drewnianym
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	Antystatyczne (≤ 2 kV)
Przewodzenie cieplne	ISO 10456	0,020 m²•K/W
Antypoślizgowość	EN 13893	Klasa DS (μ ≥ 0,30)
Dane techniczne	**Norma**	**Wartość Tarkett**
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych - ΔLw	EN ISO 717-2	14 dB
Poprawa akustyki	NF S31-074	Klasa B (≤ 75 dB)
Antypoślizgowość	DIN 51130	R10
Odziaływanie nóżek mebli	EN 424	Brak uszkodzeń
Oddziaływanie kółek krzeseł	ISO 4918	Brak uszkodzeń
Odporność na światło	ISO 105-B02	≥ 6
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Odporność chemiczna	ISO 26987	Odporne
Ogrzewanie podłogowe		Tak (max. 27°C)
Wytrzymałość spoin indywidualna wartość	EN 684	≥ 240 N/50mm
Aspekt środowiskowy, jakość powietrza w pomieszczeniu	**Norma**	**Wartość Tarkett**
Nadaje się do recyklingu		Tak
Całkowita zawartość recyklatu		16 %
Ślad Węglowy (Cradle-to-Gate, EPD Moduły A1-A3)		6,83 kg CO_2e /m²
Emisja LZO po 28 dniach	EN 16516	Gold (≤ 100 µg / m³)
Emisja formaldehydu		E1
Wzory i wymiary		
Rolka		Rolka 2 x 24 m Rolka 3 x 24 m Rolka 4 x 24 m
Dostępne wzory		30

Powyższe informacje podlegają modyfikacjom w celu dalszej poprawy (25/04/2024). Zgodnie z europejskim rozporządzeniem nr 305/2011 dotyczącym oznakowania CE, deklaracje właściwości użytkowych są dostępne na naszej stronie internetowej www.tarkett.com. Należy przestrzegać instrukcji Tarkett dotyczących instalacji, czyszczenia i konserwacji. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem Tarkett.