

Classic 40

KARTA TECHNICZNA		STANDARD		CLASSIC 40															
CERTYFIKATY I KLASYFIKACJA																			
Klasyfikacja	EN ISO 10582		Heterogeniczna wykładzina winylowa																
	EN ISO 10874		Komercyjna: 32																
Zawartość spoiwa warstwy użytkowej	EN ISO 10582		Typ I																
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNAS																			
Grubość warstwy użytkowej	EN ISO 24340		0.40 mm																
Grubość całkowita	EN ISO 24346		2.0 mm																
Masa całkowita	EN ISO 23997		2150 g/m²																
Zabezpieczenie powierzchni	EN ISO 23997		TopClean™																
Forma dostawy	EN ISO 24341 (rolki)		Rolka ok. 25 mb x 2 m / 3 m / 4 m																
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE ZGODNE Z OZNAKOWANIEM CE (EN 14041)																			
Deklaracja właściwości użytkowych	EN 14041		0131-0005-DOP-2018-10																
Reakcja na ogień	EN 13501-1		Cfl-s1																
Właściwości antystatyczne	EN 1815		≤ 2 kV on concrete																
Opór cieplny	EN ISO 10456		0.02 m² K/W																
Antypoślizgowość	EN 13893		μ ≥ 0,3																
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE																			
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1		≤ 0.10 mm																
Redukcja dźwięków uderzeniowych	NF EN ISO 717 / 2		ΔL _w = 13 dB																
Antypoślizgowość ⁽¹⁾	DIN 51130		R10																
Oddziaływanie kólek krzeseł	ISO 4918		Brak uszkodzeń																
Zawijanie pod wpływem ciepła	EN ISO 23999		≤ 8 mm																
Odporność na światło	EN ISO 105-B02		≥ 6																
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999		≤ 0.40%																
Odporność chemiczna	EN ISO 26987		Dobra																
Ogrzewanie podłogowe			Odpowiednia - max. 27°C																
WŁAŚCIWOŚCI ŚRODOWISKOWE																			
Całkowita emisja LZO	ISO 16000-9		≤ 100 µg/m³ (po 28 dniach)																
KOLORY																			
35																			
Powyższe informacje podlegają modyfikacjom w celu dalszej poprawy. (01/18). ⁽¹⁾Antypoślizgowość może ulec zmianie w wyniku działania środków pielęgnujących. Zgodnie z rozporządzeniem EU N° 305/2011 Dla znakowania Produktów CE, Deklaracja właściwości użytkowych jest dostępna na stronie: www.tarkett.com. Należy przestrzegać instrukcji montażu oraz pielęgnacji. W razie wątpliwości skontaktuj się z przedstawicielem Tarkett.																			
																			
Kolor (2m)	Sznur	NCS	LRV %	Kolor (2m)	Sznur	NCS	LRV %	Kolor (2m)	Sznur	NCS	LRV %	Kolor (2m)	Sznur	NCS	LRV %	Kolor (2m)	Sznur	NCS	LRV %
5620 001	1294 852	S 3020-Y10R	36.37	5620 038	1292 435	S 3010-Y20R	40.24	5620 045	1287 675	S 5010-Y10R	22.16	5620 053	1287 427	S 2005-Y20R	49.10	5719 011	1287 474	S 7502-R	10.92
5620 003	1294 315	S 3030-Y10R	26.35	5620 039	1287 308	S 6005-Y80R	13.84	5620 046	1287 341	S 3005-Y20R	39.99	5620 054	1287 174	S 3010-Y20R	38.37	5719 016	1287 853	S 2005-Y40R	41.50
5620 005	1287 287	S 5020-Y40R	11.52	5620 040	1287 537	S 5005-Y20R	17.38	5620 047	1287 474	S 4020-Y20R	22.51	5620 055	1287 501	S 3005-Y20R	32.67	5719 018	1287 339	S 3020-Y40R	36.35
5620 011	1287 585	S 6502-Y	14.52	5620 041	1287 435	S 4502-Y	29.14	5620 048	1287 537	S 5005-Y20R	22.14	5620 056	1287 174	S 3010-Y20R	42.93	5719 019	1291 821	S 2010-Y20R	47.84
5620 020	1287 591	S 3502-Y	31.18	5620 042	1287 501	S 4005-Y20R	31.31	5620 049	1287 536	S 4005-Y20R	28.49	5719 001	1287 236	S 4502-G	21.63	5719 020	1287 254	S 4000-N	35.40
5620 025	1287 707	S 3005-Y20R	43.84	5620 043	1287 530	S 3502-Y	29.26	5620 050	1292 150	S 2005-Y	50.40	5719 004	1287 524	S 4005-G50Y	29.71	5719 021	1291 928	S 4005-B20G	33.52
5620 037	1287 341	S 3005-Y20R	37.14	5620 044	1287 378	S 4010-Y30R	30.19	5620 051	1287 690	S 4010-Y10R	30.36	5719 008	1294 852	S 2010-Y40R	37.59	5719 022	1287 716	S 3502-Y	36.54

■ Poland: Tarkett Polska Sp. z o. o.